

## Сольвентный клей «Эргоспрей-40»

<b>Применение</b>	Склеивание поролона между собой, поролона с деревом, тканями, металлами, в том числе в мебельном и матрасном производстве.
<b>Основа</b>	Синтетические каучуки
<b>Внешний вид</b>	Полупрозрачная желтая жидкость
<b>Плотность</b>	1,0-1,2 г/см <sup>3</sup>
<b>Горючесть</b>	Негорючий
<b>Время открытой выдержки</b>	40-50 сек
<b>Время схватывания</b>	20-25 сек
<b>Вязкость (Brookfield LV, шпindelь №27)</b>	320-480 мПа·с при 25 °С
<b>Содержание сухого остатка</b>	38-42 %
<b>Рекомендуемая рабочая температура</b>	10-30 °С
<b>Фасовка</b>	Полиэтиленовые канистры по 11 кг, металлические канистры по 22 кг, металлические бочки по 230 кг, еврокубы по 1200 кг.
<b>Транспортировка</b>	Всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.
<b>Хранение</b>	Срок хранения составляет не менее 1 года, при хранении в сухом темном месте, вдали от отопительных приборов.

Информация, содержащаяся в данном техническом описании, приводится только как общее руководство. Она является результатом тщательных лабораторных исследований, проведенных квалифицированным персоналом. Тем не менее, в связи с применением самых различных материалов, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить достаточное количество испытаний продукта, чтобы установить его пригодность для планируемых работ.