

## Клей-расплав «Эргомелт-1510АПАО»

<b>Применение</b>	Склеивание широкого спектра упаковочных материалов, закрытие картонных коробок, гофрокоробов, формирование лотков. Приклеивание соломки.
<b>Основа</b>	Полиолефины
<b>Способ нанесения</b>	Форсунка, валик
<b>Цвет</b>	Белый
<b>Плотность</b>	0,95 г/см <sup>3</sup>
<b>Температура размягчения</b>	105-120°C
<b>Вязкость (Brookfield RV, шпindelь №27)</b>	1400- 1700 мПа*с при 150 °С
<b>Рекомендуемая рабочая температура</b>	160-180 °С
<b>Очистка оборудования</b>	Клеевая система - «Эргоклин 2» или очистители, рекомендованные производителем оборудования. Внешние части клеевой системы и проливы - механическая чистка при помощи «Эргоклин 3» или специальных органических растворителей.
<b>Фасовка</b>	Гранулы в полипропиленовых мешках по 20кг.
<b>Транспортировка</b>	Всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.
<b>Хранение</b>	Срок хранения 2 года, при хранении в сухом темном месте, вдали от отопительных приборов.

Информация, содержащаяся в данном техническом описании, приводится только как общее руководство. Она является результатом тщательных лабораторных исследований, проведенных квалифицированным персоналом. Тем не менее, в связи с применением самых различных материалов, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить достаточное количество испытаний продукта, чтобы установить его пригодность для планируемых работ.