

Клей расплав «Эргомелт-271.20»

Применение	Операции по ремонту и сборке, работы «Сделай сам», флористика, декорирование, ритуальные услуги, создание подарочной упаковки и рекламных конструкций.
Основа	Этиленвинилацетат
Способ нанесения	Ручные клеевые пистолеты или роллеры.
Цвет	Белый
Плотность	0,95 г/см ³
Температура размягчения	85-100°С
Вязкость (Brookfield RV, шпindelь №27)	6500 - 8000 мПа*с при 180 °С
Рекомендуемая рабочая температура	140-205 °С
Очистка оборудования	Очистители, рекомендованные производителем оборудования. Внешние части клеевой системы и проливы - механическая чистка при помощи «Эргоклин Э» или специальных органических растворителей.
Фасовка	Стержни диаметром 11,2±0,2 мм длиной 300 мм в коробках из гофрированного картона по 10 кг.
Транспортировка	Всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.
Хранение	Срок хранения составляет не менее 1 года, при хранении в сухом темном месте, вдали от отопительных приборов.

Информация, содержащаяся в данном техническом описании, приводится только как общее руководство. Она является результатом тщательных лабораторных исследований, проведенных квалифицированным персоналом. Тем не менее, в связи с применением самых различных материалов, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить достаточное количество испытаний продукта, чтобы установить его пригодность для планируемых работ.