

## Клей расплав «Эргомелт-271.25»

<b>Применение</b>	Операции по ремонту и сборке, работы «Сделай сам», флористика, декорирование, ритуальные услуги, создание подарочной упаковки и рекламных конструкций.
<b>Основа</b>	Этиленвинилацетат
<b>Способ нанесения</b>	Ручные клеевые пистолеты или роллеры.
<b>Цвет</b>	Желтый полупрозрачный
<b>Плотность</b>	0,95 г/см <sup>3</sup>
<b>Температура размягчения</b>	80-90°С
<b>Вязкость (Brookfield RV, шпindelь №27)</b>	16500 - 18000 мПа*с при 180 °С
<b>Рекомендуемая рабочая температура</b>	140-205 °С
<b>Очистка оборудования</b>	Очистители, рекомендованные производителем оборудования. Внешние части клеевой системы и проливы - механическая чистка при помощи «Эргоклин Э» или специальных органических растворителей.
<b>Фасовка</b>	Стержни диаметром 11,2±0,2 мм длиной 300 мм в коробках из гофрированного картона по 10 кг.
<b>Транспортировка</b>	Всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.
<b>Хранение</b>	Срок хранения составляет не менее 1 года, при хранении в сухом темном месте, вдали от отопительных приборов.

Информация, содержащаяся в данном техническом описании, приводится только как общее руководство. Она является результатом тщательных лабораторных исследований, проведенных квалифицированным персоналом. Тем не менее, в связи с применением самых различных материалов, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить достаточное количество испытаний продукта, чтобы установить его пригодность для планируемых работ.