Россия, 614055, Пермь, Промышленная 143Б
тел (342) 2576122, e-mail: info@ergotek.ru
http://www.ergotek.ru

Клей расплав «Эргомелт-271»

Применение	Операции по ремонту и сборке, работы «Сделай сам», флористика, декорирование, ритуальные услуги, создание подарочной упаковки и рекламных конструкций.
Основа	Этиленвинилацетат
Способ нанесения	Ручные клеевые пистолеты или роллеры
Цвет	Белый полупрозрачный
Плотность	0,95 г/см^3
Температура размягчения	80-90ºС
Вязкость (Brookfield RV, шпиндель №27)	16500 - 18000 мПа*с при 180 ºС
Рекомендуемая рабочая температура	140-205 ºС
Очистка оборудования	Очистители, рекомендованные производителем оборудования. Внешние части клеевой системы и проливы – механическая чистка при помощи «Эргоклин 3» или специальных органических растворителей.
Фасовка	Стержни диаметром 11,2±0,2 мм длиной 300 мм в коробках из гофрированного картона по 10 кг.
Транспортировка	Всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.
Хранение	Срок хранения составляет не менее 1 года, при хранении в сухом темном месте, вдали от отопительных приборов.

Информация, содержащаяся в данном техническом описании, приводится только как общее руководство. Она является результатом тщательных лабораторных исследований, проведенных квалифицированным персоналом. Тем не менее, в связи с применением самых различных материалов, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить достаточное количество испытаний продукта, чтобы установить его пригодность для планируемых работ.