

## Клей расплав «Эрготак-420»

<b>Применение</b>	Приклеивание круговой этикетки на ПЭТ, металлическую и стеклянную тару.
<b>Основа</b>	Синтетические каучуки
<b>Способ нанесения</b>	Форсунка, ролик
<b>Цвет</b>	Желтый, прозрачный
<b>Температура размягчения</b>	57 - 67°C
<b>Вязкость (Brookfield RV, шпindelь №27)</b>	600 - 1400 мПа*с при 150°C
<b>Рекомендуемая рабочая температура</b>	130 - 160 °C
<b>Очистка оборудования</b>	Клеевая система - «Эргоклин 2» или очистителей, рекомендованных производителем оборудования. Внешние части клеевой системы и проливы - механическая чистка при помощи «Эргоклин 3» или специальных органических растворителей.
<b>Фасовка</b>	Подушечки массой 0,2 - 1,0 кг, уложенные в гофрокороба общей массой 12 кг.
<b>Транспортировка</b>	Всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта. Температурный режим перевозки от -40°C до +40°C.
<b>Хранение</b>	Срок хранения составляет 2 года, при хранении в сухом темном месте, вдали от отопительных приборов.

Информация, содержащаяся в данном техническом описании, приводится только как общее руководство. Она является результатом тщательных лабораторных исследований, проведенных квалифицированным персоналом. Тем не менее, в связи с применением самых различных материалов, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить достаточное количество испытаний продукта, чтобы установить его пригодность для планируемых работ.