

Sitol 2060-R

Дисперсионный клей на основе ЭВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в упаковочной промышленности, напр. для формирования и закрытия коробок. При производстве упаковки, в том числе пищевой.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Рекомендуемая температура для работы + 18-25°C.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Мы несем ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Для правильного использования продукта требуется предварительное ознакомление с инструкцией по выполнению работ и справочником по методам работ (при его наличии).

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать ненужного контакта кожи со свежим клеем. Во время работы должна быть предусмотрена хорошая вентиляция. По запросу можно получить отдельный лист данных по безопасности.

Рабочие инструменты очистить водой сразу после использования. Высохший клей удалить ксилолом.

ТИП/СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Этиленвинилацетатная сополимерная дисперсия
рН	4,0-6,0
ЦВЕТА	Белый
ВЯЗКОСТЬ	60-120 мПа . с (Брукфильд RVT 2/100, 20°C)
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ	+ 18....+22С
РАЗМЕРЫ УПАКОВОК	15кг, 30кг, 50кг, 1000кг.
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	Не допускать замерзания
ХРАНЕНИЕ	Не менее 6 месяцев. После длительного хранения клей необходимо перемешать перед использованием
СУХОЙ ОСТАТОК	43 ± 1 %
МЕТОД НАНЕСЕНИЯ	Ручное, машинное