

Kestopur 200/S отвердитель



Kestopur 200/S представляет собой 2-компонентный изоцианатный отвердитель для полиуретановых клеев Kestopur.



- Проверить в технической спецификации, что используется правильный отвердитель

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Kestopur 200/S представляет собой 2-компонентный изоцианатный отвердитель для полиуретановых клеев Kestopur. Проверить в технической спецификации, что используется правильный отвердитель.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Тщательно перемешать отвердитель Kestopur 200/S со смолой Kestopur. Придерживаться рекомендованного соотношения смеси. По причине слишком маленького или слишком большого количества отвердителя отверждение может остаться неполноценным и окончательный продукт обычно получается слишком мягким. Продукт следует защищать от попадания в него влажности воздуха, поскольку это вызывает образование пузырьков и повышение вязкости. Обеспечить хорошую вентиляцию и использовать защитную одежду.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Мы несем ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Перед использованием следует убедиться в пригодности продукта для предусмотренной цели применения.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать попадания на кожу и подверженности воздействию свежего продукта, использовать защитные перчатки. Ознакомиться с паспортом безопасности продукта. Информация об утилизации продукта и упаковки имеется на сайте www.kiilto.com

ПЛОТНОСТЬ/УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	ок. 1.20 кг/дм ³
ЦВЕТА	Коричневый
СООТНОШЕНИЕ СМЕСИ	см. спецификацию клея
ВЯЗКОСТЬ	180 - 240 мПас (Brookfield RVT 2/20, 25°C)
ХРАНЕНИЕ	В неоткрытой упаковке при температуре +10- +25 °C 12 месяцев.